

# PRACKTICO ADHESIVO PARA TEXTURI



Adhesivo Acrílico para Texturi

## CARTA TÉCNICA

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### **PRODUCTO**

Adhesivo para Texturi elaborado a base de resinas acrílicas, que son compatibles totalmente con toda nuestra línea de recubrimientos texturizados.

#### **TIPO**

Acrílico.

#### **USOS RECOMENDADOS**

Aplique este adhesivo sobre muros y plafones de yeso, concreto y aplanados en general para asegurar una excelente adherencia de nuestros recubrimientos Texturi, Kontextura, Graniti Carrara, Línea Effex. También puede mezclarse con Texturi y Cáscara de Naranja para mejorar la consistencia de estos materiales.

#### **COLORES**

Blanco traslucido

#### **ACABADO**

Transparente.

### 2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

#### **SÓLIDOS POR PESO (%)**

36 – 40 % ASTM D 1644

#### **SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)**

38.0+/- 2 % Calculado por formula

#### **pH**

3.5 -5.5 ASTM E 70

#### **VOC**

< 10 g/L

### 3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

#### **GENERAL**

Es un producto no inflamable, no tóxico, tiene excelente adherencia en superficies de concreto.

#### **EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE**

No contiene productos tóxicos.

### 4. DATOS DE APLICACIÓN

#### **PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

La superficie debe estar libre de cualquier contaminante, grasa, mugre, humedad, salitre, polvo, etc.

#### **INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO**

Cuando se adiciona a la pasta agregue máximo 1 litro por cada 19 L de Texturi.

Cuando se usa como adhesivo, agregue poco a poco una parte de agua limpia a una parte de adhesivo con agitación continua.

#### **MÉTODO DE APLICACIÓN**

Se aplica con brocha o rodillo una mano de este producto.

#### **EQUIPO DE APLICACIÓN**

Brocha.

Rodillo.

#### **PRECAUCIONES AL APLICAR**

Aplique solamente si la temperatura del aire, la superficie a aplicar y el producto se encuentran entre los 10 y 45°C.

Evite aplicar en las últimas horas o cuando hay rocío o mayor condensación o cuando se pronostican lluvias.

Para poder dar el acabado final se recomienda 24 de secado del sellador.

Evite que se congele.

#### **TIEMPO DE SECADO**

A 25°C y 50% humedad relativa.

Al tacto: 30 minutos aproximadamente.

Deje secar 8 horas antes de aplicar el acabado.

#### **RENDIMIENTO TEÓRICO**

Aproximadamente 15 m<sup>2</sup>/L, dependiendo del tipo de porosidad de la superficie.

#### **LIMPIEZA DEL EQUIPO**

El equipo de aplicación debe limpiarse una vez concluida la aplicación utilizando agua y jabón.

### 5. MANEJO DEL PRODUCTO

#### **INFLAMABILIDAD**

No inflamable, producto base agua.

#### **ALMACENAMIENTO**

En envases cerrados entre 5 y 35°C bajo techo.

#### **CUIDADOS ESPECIALES**

Debe mantenerse en lugares frescos y secos. Después de su uso, manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

Consultar Hoja de Seguridad.

# PRACKTICO ADHESIVO PARA TEXTURI



Adhesivo Acrílico para Texturi

## CARTA TÉCNICA

### 6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

#### LIMITACIONES

No es recomendable el contacto con productos químicos, corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de temperatura y humedad.

El no dejar secar bien el producto una vez de aplicado puede provocar el desprendimiento del acabado que se aplique. Por lo que se debe dejar secar al menos 24 hrs antes del acabado.

Este producto no está diseñado como acabado final por lo que siempre debe recubrir.

### 7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

#### PRESENTACION

Bote	1 L
Bote	4 L
Cubeta	19 L
Tambor	200 L

#### PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Bote	1.01 Kg.
Bote	4.04 Kg.
Cubeta	19.19 Kg.
Tambor	202.00 Kg.

### 8. IMPORTANTE

#### ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página [www.comex.com.mx](http://www.comex.com.mx). Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario y por escrito a los distribuidores que actúan en nombre del Fabricante, dentro de los cinco (5) días siguientes a que el usuario note la irregularidad reclamada y hasta un año contado a partir de la fecha de compra.

#### ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+(52 55) 5864-0790

+(52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO