

## CARTA TÉCNICA

### 1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

#### PRODUCTO

Recubrimiento reflejante y protector a base de asfalto y pasta de aluminio, ideal para la protección de sistemas impermeables asfálticos y prefabricados.

#### TIPO

Asfáltico base solvente.

#### USOS RECOMENDADOS

Como acabado protector y decorativo para sistemas impermeables asfálticos base agua, base solvente y prefabricados. Como recubrimiento reflectivo en superficies expuestas a los rayos solares. Por su alto rendimiento resulta un acabado y reflectivo económico.

#### COLORES

Aluminio.

#### ACABADO

Brillante.

### 2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

#### SÓLIDOS POR PESO (%)

36.0- 43.0 ASTM D 1644

#### SÓLIDOS POR VOLUMEN (%)

36.5- 43 Calculado por formula

#### VISCOSIDAD

24 - 44 cps ASTM D 2196

#### DENSIDAD (g/ml)

0.89 - 0.96 ASTM D 1475

### 3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

#### GENERAL

Refleja y protege contra los efectos dañinos de los rayos solares, reduciendo considerablemente la temperatura del interior. Protege la capa asfáltica en los sistemas Impermeabilizantes.

#### EN RELACIÓN AL MEDIO AMBIENTE

Contiene solventes tóxicos.

Evitar derrames en drenajes municipales, alcantarillas, basura, etc.

### 4. DATOS DE APLICACIÓN

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deberán estar lo más limpias posibles y con pendientes adecuadas.

La carpeta de impermeabilizante deberá secar en un mínimo de 6 días antes de aplicar recubrimiento "Top Asfaltum".

#### INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Antes y durante la aplicación, deberá incorporarse constantemente para mantener en suspensión el pigmento de aluminio.

#### DILUCIÓN

No se recomienda.

#### MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicar sobre la capa asfáltica completamente seca, con brocha o pistola de aire en una sola mano.

#### RECOMENDACION

Incompatible con el sistema impermeable a base de TOP IMPERLAX. No se recomienda para zonas tropicales o climas desérticos.

Sobre capas asfálticas nuevas deberá esperar un mínimo de 6 días para que sequen perfectamente estas, antes de aplicar el recubrimiento.

#### EQUIPO DE APLICACIÓN

Brocha.

Pistola de aire.

#### PRECAUCIONES AL APLICAR

Producto inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas o flamas.

Contiene solventes altamente tóxicos, cuya exposición por cualquier vía o inhalación prolongada o reiterada, origina graves daños a la salud.

Evite el contacto con la piel y los ojos.

#### TIEMPO DE SECADO

A 25° C y 50% de humedad relativa aproximadamente: 30 minutos al tacto.

Secado Total: 24 horas.

Los tiempos de secado indicados, pueden variar de acuerdo a las condiciones tales como: temperatura, humedad y ventilación del lugar de aplicación.

#### ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA HÚMEDA POR CAPA

4.4 milésimas de pulgada (0.11 mm.).

#### ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA POR CAPA

1.6 milésimas de pulgada (0.04 mm.)

## CARTA TÉCNICA

### RENDIMIENTO TEÓRICO

Se aplica una sola mano cubriendo de 8 a 10 m<sup>2</sup> por litro.  
El rendimiento depende de la textura de la superficie y el espesor de la película aplicada.

### LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpie utensilios utilizados en la aplicación inmediatamente después de su uso con solvente.

En algunos casos por la variedad de sistemas a aplicar en obra, puede solicitar información ó asesoría en **Atención al consumidor en el D.F. y Área Metropolitana al 5864-0790, 5864-0791 y del interior de la República marque sin costo al 01800 7126 639.**

---

## 5. MANEJO DEL PRODUCTO

---

### INFLAMABILIDAD

Es inflamable.  
Consultar Hoja de Seguridad.

### ALMACENAMIENTO

En envase cerrado entre 5° C y 35° C bajo techo.

---

## 6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

---

No aplicar en superficies húmedas y zonas con temperaturas muy cálidas y secas.  
No calentar o exponer a altas temperaturas.

---

## 7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

---

Bote 4 L  
Cubeta 19 L

### PESO POR CADA PRESENTACIÓN

4 L 3.76 Kg.  
19 L 17.86 Kg.

---

## 8. IMPORTANTE

---

### ADVERTENCIA LEGAL

Todos los datos, información y diseño contenidos en este documento bajo ninguna circunstancia podrán ser alterados. La contravención a esta advertencia constituirá delito(s) severamente sancionado(s) por las leyes vigentes.

### IMPORTANTE

**Empresa AGA S.A. de C.V.** declara que el producto que ampara este documento, cumple con las especificaciones establecidas en la fecha de fabricación.

Cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto.

Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro destino, el cual se aleja de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente.