

EFFEX MARMOL STUCCO

Recubrimiento acrílico en acabado semi mate que brinda apariencia similar al mármol



CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Effex Mármol Stucco es un recubrimiento listo para aplicarse, que crea una apariencia similar al mármol en acabado semi mate.

TIPO

Acrílico emulsionado.

USOS RECOMENDADOS

Se recomienda utilizar sobre superficies lisas, así como en la decoración de interiores y exteriores, donde se desea dar aspectos similares al mármol. Es Ideal para la ambientación de habitaciones, restaurantes, boutiques, hoteles, etc.

COLORES

Base para igualar 18 colores en el sistema tinto métrico Color Center.

ACABADO

Semi mate

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

68 - 73 % ASTM D 1644

VISCOSIDAD

60000 - 100000 cps ASTM D 2196

DENSIDAD (g/ml)

1.48 - 1.68 g/mL ASTM D 1475

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Recubrimiento de acabado semi mate que proporciona una textura suave que logra dar una apariencia de mármol.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar limpia, seca y libre de polvo, grasa, humedad, y de cualquier otro contaminante que impida una buena adherencia.

Las pinturas viejas en mal estado deberán eliminarse completamente utilizando un cepillo de alambre una espátula o algún medio mecánico.

Si el acabado es "rústico" alisar con Texturi Extrafino. En caso de que la superficie presente pequeñas oquedades, resane con Resanador OK.

SELLADO

Diluya 1 parte de Practico Adhesivo para Texturi de Comex por 3 partes de agua.

Aplique con brocha o rodillo de felpa.

Deje secar de 30 a 60 min, antes de aplicar el fondo.

FONDEO

Aplique 2 manos de Vinimex Mate diluido con agua de 10 a 15%, con un color similar al Effex Mármol Stucco.

Aplique con brocha o rodillo de felpa.

Deje secar de 30 a 60 min entre mano y mano y 24 horas para aplicar el acabado Effex Mármol Stucco.

Nota: En caso de existir imperfecciones en la segunda mano se recomienda eliminar con una lija número 240 antes de aplicar la tercera capa de producto y retirar los polvos generados por esta etapa.

INDICACIONES SOBRE EL MEZCLADO

Mezclar el producto perfectamente antes de aplicar y ocasionalmente durante su uso.

DILUCIÓN

No se recomienda, el recubrimiento viene listo para su uso.

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplique el producto con cuña metálica, espátula metálica flexible o llana metálica lisa en forma cruzada procurando no dejar un espesor muy grueso para evitar que el producto se agriete. Dejar secar de 1 a 2 horas entre mano y mano. Repita los mismos pasos hasta tener 3 capas de producto.

Posteriormente para dar el acabado final se utiliza la misma herramienta de aplicación limpia y seca, presione en forma cruzada sobre la superficie hasta lograr el brillo deseado.

El acabado y el brillo depende de la técnica de aplicación, el largo de los trazos, la amplitud de los mismos, y la técnica de pulido que aplique en el último paso. Por lo que se recomienda realizar una prueba de 60 x 60 cm, si esta es satisfactoria, replicarla en el resto de la superficie aplicar.

Nota: se recomienda eliminar imperfecciones en la segunda mano con una lija número 240 antes de aplicar la tercera capa de producto y retirar los polvos generados por esta etapa.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Cuña metálica.

Espátula metálica flexible.

Llana metálica lisa.

EFFEX MARMOL STUCCO

Recubrimiento acrílico en acabado semi mate que brinda apariencia similar al mármol



CARTA TÉCNICA

PRECAUCIONES AL APLICAR

El producto se aplica en áreas bien ventiladas. Respetar los tiempos de secado durante la aplicación para obtener óptimos resultados. (Selladores, resanadores, etc.) No dejar destapados los recipientes que contengan el producto, para evitar la formación de grumos o natas insolubles que alteren el acabado del recubrimiento.

Si va a realizar la aplicación del producto al exterior se debe evitar aplicar tarde, cuando hay más probabilidad de rocío y condensación, no aplique el producto si hay amenaza de lluvia. Evite que se congele.

TIEMPO DE SECADO

En condiciones ambientales
Temperatura a 25°C y 50% de humedad
Secado al tacto de 2 horas.

TIEMPO DE CURADO

Aproximadamente es de 12 horas en condiciones ambientales y varía dependiendo de la temperatura y humedad a la que se aplique.

El desempeño del producto no aplica sobre superficies que sean sometidas a climas extremos de los cuales Comex no tiene control alguno como: Vientos fuertes, huracanes, alta salinidad, arena, altas concentraciones de smog (contaminación), alta precipitación pluvial, elevada exposición a rayos UV.

RENDIMIENTO TEÓRICO

2 m²/L a tres manos. El rendimiento varía dependiendo el método de aplicación y el acabado que se requiere.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Lave con agua los utensilios de aplicación inmediatamente después de su uso. Los utensilios metálicos es conveniente lavarlos con algún solvente para limpieza.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

No inflamable, producto base Agua.

ALMACENAMIENTO

En su envase original cerrado bajo techo a una temperatura ambiente entre 5 y 35 °C. Úsese preferentemente antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

CUIDADOS ESPECIALES

Por ser un producto alcalino debe evitarse el contacto prolongado con la piel y en caso de tener contaminación ocular lavarse con abundante agua.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No es recomendable el contacto con productos químicos corrosivos, ni su aplicación en superficies expuestas a condiciones severas de temperatura y humedad.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN

Cubeta	19 L
Galón	4 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Cubeta	28.77 Kg
Galón	6.05 Kg

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.comex.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información ó asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del

EFFEX MARMOL STUCCO

Recubrimiento acrílico en acabado semi mate que brinda apariencia similar al mármol



CARTA TÉCNICA

producto. El usuario asumirá todos los riesgos y responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

+(52 55) 5864-0790

+(52 55) 5864-0791

01-800-7126-639 SIN COSTO