

+PRACKTICO MULTI ACABADO



Adhesivo vinil - acrílico para recubrimientos texturizados y línea Effex

CARTA TÉCNICA

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PRODUCTO

Es un recubrimiento elaborado a base de resina vinil-acrílica, no inflamable, no tóxico, tiene excelente adherencia en superficies de concreto.

Único recubrimiento en el mercado 3 en 1, ya que funciona como adhesivo, aditivo y sellador, convirtiéndose en un excelente aliado en la nueva construcción, disminuye los tiempos de entrega y mejora la calidad del acabado. Ideal para ser utilizado entre el sustrato (cemento, concreto, yeso, panel de yeso) y los acabados como tirol, pastas acrílicas y cementosas. Totalmente compatible con toda nuestra línea de recubrimientos texturizados y línea Effex

TIPO

Emulsión Vinil-acrílica

USOS RECOMENDADOS

Aplique como adhesivo sobre muros y plafones de yeso, Concreto, superficies prefabricadas y aplanados en general para asegurar una excelente adherencia de nuestros recubrimientos texturizados, línea Effex y pastas cementosas.

Puede mezclarse como aditivo con nuestras pastas Texturizadas para mejorar la consistencia de estos materiales.

Se recomienda su uso como sellador para aumentar el rendimiento y desempeño del acabado.

ACABADO

Transparente

COLOR

Blanco Transparente

2. PARÁMETROS DE MEDICIÓN

SÓLIDOS POR PESO (%)

24.40 – 27.90 % ASTM D 1644

VISCOSIDAD

2000 – 4000 Cps ASTM 2196

DENSIDAD (g/ml)

1.02 - 1.05 g/mL ASTM 1475

VOC (g/L)

50.72 g/L

3. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

GENERAL

Recubrimiento 3 en 1, funciona como:

Sellador: Permite aumentar el rendimiento y desempeño del acabado.

Adhesivo: Maximiza el anclaje del acabado a todo tipo de sustrato.

Aditivo: Mezclado con las pastas texturizadas o tirol, facilita su aplicación sin afectar su apariencia final.

4. DATOS DE APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar libre de cualquier contaminante que inhiba la adherencia de la pintura como polvo, grasa, humedad, mugre, salitre y alcalinidad

Se requiere que la superficie esté totalmente seca.

En superficies nuevas o con algún recubrimiento nuevo, espere mínimo 7 días antes de aplicar.

Evite aplicar en las últimas horas del día, cuando exista rocío, mayor condensación o pronóstico de lluvias.

Elimine completamente las pinturas viejas en mal estado con un cepillo de alambre, una espátula o algún medio mecánico. La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, ceras y de cualquier otro contaminante que evite su adherencia

DILUCIÓN

Como **adhesivo**, diluya 1 parte de +Pracktico® Multi Acabado con 1 parte de agua limpia, agite continuamente antes y durante la aplicación.

Como **sellador**, Para superficies que presentan poca alcalinidad, diluya 1 parte de +Pracktico® Multi Acabado por 3 partes de agua y para superficies que presentan alcalinidad y eflorescencia, diluya 1 parte de +Pracktico Multi Acabado por 1 parte de agua.

Como **aditivo**, agregue máximo 1 litro de +Pracktico® Multi Acabado directo sin diluir por cada 19L de pasta texturizada.

MÉTODO DE APLICACIÓN

- 1) Prepare la superficie.
- 2) Prepare el productode acuerdo al uso que se le dará, como Sellador, Aditivo o Adhesivo.
- 3) Como sellador:
 - Aplique con brocha o rodillo una mano uniforme sobre toda la superficie a recubrir.
 - Deje secar entre cada mano mínimo 60 minutos, aplique el acabado final antes de las siguientes 24 horas.

+PRACKTICO MULTI ACABADO



Adhesivo vinil - acrílico para recubrimientos texturizados y línea Effex

CARTA TÉCNICA

Como Aditivo:

- Adicione un litro de +Pracktico Multi Acabado por cada cubeta de 19L de pasta.

Como Adhesivo:

- Aplique con brocha o rodillo una mano uniforme sobre toda la superficie a recubrir.
- Deje secar entre cada mano mínimo 60 minutos aplique el acabado final antes de las siguientes 24 horas.

EQUIPO DE APLICACIÓN

Rodillo Comex® Felpa Ultra Warren,
Comex® Brocha Azul
Aspersión convencional o equipos airless.

TIEMPO DE SECADO

Secado al tacto: 30 minutos, aplicar la pasta texturizada antes de las siguientes 24 horas.

RENDIMIENTO TEÓRICO

Como Adhesivo:

12 - 14 m²/L*, diluido 1:1 con agua limpia.

Como Sellador:

30 – 40 m²/L*, diluido 3:1 con agua limpia si la superficie presenta poca alcalinidad.

12 – 14 m²/L*, diluido 1:1 con agua limpia si la superficie presenta alcalinidad y eflorescencia.

Como Aditivo:

1 litro de +Pracktico® Multi Acabado por cubeta de 19L de pasta.

*Rendimiento de acuerdo a la porosidad de la superficie y el acabado a realizar

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Finalmente lave sus manos y equipos de aplicación con agua limpia para mantenerlos en óptimas condiciones.

5. MANEJO DEL PRODUCTO

INFLAMABILIDAD

Material base agua no inflamable.

ALMACENAMIENTO

En envase cerrado bajo techo entre 5 y 35°C.
Úsese preferentemente antes de 24 meses a partir de la fecha de fabricación.

Debe mantenerse en lugares frescos y secos, después de su uso manténgase bien cerrado y fuera del alcance de los niños.

6. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

LIMITACIONES

No recomendada en superficies húmedas o muy pulidas.

7. PRESENTACIÓN DE ENVASE

PRESENTACIÓN EN VOLUMEN

Bote	1 L
Bote	4 L
Cubeta	19 L
Tambor	200 L

PESO POR CADA PRESENTACIÓN

Bote	1.01 Kg.
Bote	4.04 Kg.
Cubeta	19.19 Kg.
Tambor	202.00 Kg.

8. IMPORTANTE

ADVERTENCIA LEGAL Y LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Ninguna información, datos o diseños contenidos en este documento podrán ser alterados.

Los datos de esta Carta Técnica representan valores típicos de las características del producto. Por lo tanto, esta información debe servir sólo como una guía general y el usuario deberá verificar que cuenta con la versión más reciente de la Carta Técnica de este producto, disponible a través de la línea de Atención al Consumidor o en la página www.comex.com.mx. Cualquier modificación a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o modificar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide emplear el producto o sistema para un fin diferente al explícitamente recomendado, asume todo el riesgo y responsabilidad correspondientes. En algunos casos, en virtud de la variedad de sistemas a aplicar en una obra, el usuario deberá solicitar información o asesoría directamente a su representante de productos COMEX autorizado.

La información técnica, advertencias, recomendaciones y el desempeño de este producto, se basan tanto en pruebas de laboratorio como en experiencia práctica y son proporcionados de buena fe. El Fabricante supone el uso de este producto por personas con la capacidad y el conocimiento necesarios para hacerlo correctamente bajo su propio riesgo y responsabilidad, por lo que no se hace responsable por el uso indebido del producto. El usuario asumirá todos los riesgos y

+PRACKTICO MULTI ACABADO

Adhesivo vinil - acrílico para recubrimientos texturizados y línea Effex



CARTA TÉCNICA

responsabilidades asociados con la selección del producto para un uso específico. Se aconseja al usuario hacer pruebas de ensayo para verificar que el producto y su desempeño sean los adecuados para su necesidad particular. La información técnica aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso.

El Fabricante no asume ninguna obligación o responsabilidad por el uso de esta información, a menos que El Fabricante acuerde lo contrario previamente y por escrito con el usuario. EL FABRICANTE NO OTORGA GARANTÍAS, NI EXPRESAS, NI IMPLÍCITAS, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O DE IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENCIAL O INDIRECTO. Los mecanismos de compensación disponibles al usuario por cualquier defecto en este producto serán: la sustitución del producto defectuoso, o un reembolso del precio de compra según el comprobante correspondiente, a juicio del Fabricante y previo análisis de la reclamación en cuestión. Cualquier reclamación deberá ser presentada por el usuario al distribuidor que actúa en nombre del Fabricante.

ATENCIÓN AL CONSUMIDOR

800-7126-639